



Филиал публичного акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Новоил»  
Юридический адрес:  
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла  
Маркса, д. 30/1  
Адрес производства:  
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский,  
д.63  
e-mail: bnf-novoil@bn.rosneft.ru, тел. +7 347 269-80-88, факс +7 347 249-32-03  
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЗЛ)  
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский,  
д.63  
e-mail: bnf-novoil@bn.rosneft.ru, тел. +7 347 269-80-88, факс +7 347 249-32-03

### ПАСПОРТ № 527

### Сера техническая газовая комовая, сорт 9950, ГОСТ 127.1-93

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:

ГОСТ 127.1-93 «Сера техническая. Технические условия»

Код ОКПД2: 20.13.66.120

Номер партии: 527

Дата изготовления: 05.02.2024

Размер партии (масса): 269,244 т

Карта 1 (Склад серы)

Место отбора пробы (по ГОСТ 127.3-93): полувагоны

Дата отбора пробы: 05.02.2024

Дата проведения испытаний: 05.02.2024

Паспорт выдан на основании: анализа качества от 05.02.2024 № 527

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 127.1-93	Фактическое значение
1. Массовая доля серы, %	п.2 ГОСТ 127.2-93	не менее 99,50	99,5935
2. Массовая доля золы, %	п.3 ГОСТ 127.2-93	не более 0,2	0,18
3. Массовая доля органических веществ, %	п.5.3 ГОСТ 127.2-93	не более 0,25	0,22
4. Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту, %	п.4 ГОСТ 127.2-93	не более 0,01	0,0065
5. Массовая доля мышьяка, %	п.6 ГОСТ 127.2-93	не более 0,000	—
6. Массовая доля селена, %	п.7 ГОСТ 127.2-93	не более 0,000	—
7. Массовая доля воды, %	п.12 ГОСТ 127.2-93	не более 0,2	0,93
8. Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и др.)	п.4.3 ГОСТ 127.1-93	не допускается	отсутствие

**Заключение:** Сера техническая газовая комовая, сорт 9950, ГОСТ 127.1-93

**соответствует требованиям:**

- ГОСТ 127.1-93 «Сера техническая. Технические условия»;


**Дополнительная информация:**

- массовая доля мышьяка и селена в сере природной, получаемой из самородных серных руд и в сере газовой, получаемой при очистке природных газов, а также отходящих газов нефтепереработки не определяется;
- в комовой сере допускается повышение массовой доли воды до 2 % с пересчетом фактической массы партии на нормируемую влажность;
- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт.ст.- твердое тело;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 127.1-93;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новоил» гарантирует соответствие технической серы требованиям ГОСТ 127.1-93 при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 1 года со дня отгрузки;
- паспорт безопасности № 67826761.19.66099.

**№ 60702271,54757943,55200026,53394979.**

Лаборант химического анализа (старший по смене)

Дата выдачи паспорта 05.02.2024

  
Тимофеева Л.С.

